

ADHEWIN EVO

(Antiguo WINPAN WINGRIP EVO)

Puente de unión para varios materiales lisos y poco mojados

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101803

FICHA N° 20191803

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **ADHEWIN**

ASPECTO: **PASTA LÍQUIDA**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**PROMOTOR DE ADHESIÓN
POLIVALENTE DE RÁPIDO SECADO**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS

categorías funcionales:

- ▶ **Apto para adhesión extremadamente fuerte, sobre soportes poco mojados y lisos**
- ▶ **Fuerte agarre y adhesión para yesos, revocos, morteros para la restauración o premezclados**
- ▶ **Idóneo para aplicaciones en piscinas y espejos de agua ya que resiste al agua del mar y clorada**

PARTIDA ARANCELARIA:
32091000

CONSUMOS: **A partir de 0,3 Kg/m² en única mano**
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad, y alteraciones superficiales del soporte, así como método de aplicación)

ENVASES
BOTE de 5 y 20 Kg
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Hormigón**
- **Madera**
- **Metal**
- **Yeso**
- **Paneles aislantes**
- **Ladrillos**
- **Cerámica y otros**

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, cepillo, bomba airless

COLOR: **BLANCO - GRIS**

▶ Descripción del producto

Promotor de adhesión polivalente de rápido secado, a base de resina en dispersión acuosa, de bajo impacto medioambiental, áridos seleccionados y sin disolvente

▶ Campo de aplicación

ADHEWIN EVO se aplica fácilmente y de manera homogénea garantizando una adhesión extremadamente fuerte, sobre soportes poco mojados y lisos (que por ser así no dan agarre) tales como hormigón, madera, metal, yeso, paneles aislantes, ladrillos, cemento celular, cerámica y otros. ADHEWIN EVO, una vez aplicado y secado, garantiza, mediante alteraciones superficiales, tanto en interior como en exterior, un fuerte agarre y adhesión para yesos, terminaciones, morteros para la restauración o premezclados para el sistema termo acústico.

En este caso se puede sustituir la red de yeso. En los aislantes por yeso o los paneles en yeso revestido, realiza también una ligera función consolidante sobre la superficie sujeta al polvo. Aplicado sobre las baldosas existentes permite un excepcional agarre al cemento cola para sucesivas aplicaciones de revestimiento cerámico.

Apto para su uso en piscinas antes del mortero osmótico y adhesivo cementoso; resiste al agua del mar y clorada.

▶ Preparación de la superficie

Limpiar cuidadosamente la superficie para eliminar: polvo, partes friables, sustancias extrañas o antiadherentes. La aplicación debe realizarse sobre la superficie totalmente seca. Verificar la existencia de humedad en el fondo, para evitar la formación de burbujas debido a la condensación de vapor. Un método eficaz de comprobación consiste en la aplicación de una lámina de polietileno sellada con cinta adhesiva, sobre una parte de la superficie expuesta a la luz solar, verificando pasadas 24 horas la eventual presencia de condensación. En ausencia de la misma proceder con la preparación de ADHEWIN EVO. En caso contrario, esperar a que la superficie esté completamente seca.

▶ Aplicación

El producto está listo para su uso. Antes de proceder con la aplicación, remover para obtener una masa homogénea. Aplicar a temperaturas entre los +5°C y los +40°C. Puede ser aplicado con rodillo, brocha, cepillo, bomba airless.

ADHEWIN EVO

(Antiguo WINPAN WINGRIP EVO)

Puente de unión para varios materiales lisos y poco mojados

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101803

FICHA N° 20191803

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Datos técnicos (Valores medios)

Aspecto	líquido - cremoso
Color	blanco - gris
Peso específico a 20 °C (g/cm ³)	1,63 + 0,02
Reacción al fuego (Euroclase)	F
Adhesión al soporte (EN 1542) (N/mm ²)	> 2 (a 3 días)
pH de la pasta	> 9
Consumo (g/m ²):	300
Residuo Sólido (%)	70
Viscosidad brookfield a 20°C (cPs)	1350 + 100
Durabilidad:	15 meses

► Advertencias

El producto debe ser aplicado en condiciones tales que pueda garantizar su secado, por lo tanto, no aplicar sobre superficies heladas, sometidas al rigor de la noche o ante la previsión de lluvias. No aplicar el producto sobre superficies con humedad oculta. Esperar al menos 2 horas (en condiciones climáticas no extremas) antes de proceder con la sobre aplicación de la pasta cementicia. En el caso de aplicación sobre paneles aislantes, en sustitución de la red de yeso, se aconseja aplicar entre los paneles una malla autoadhesiva. No aplicar yeso o mortero con espesor superior a 2 cm.

Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5°C y los +40°C.

► Almacenaje

El producto, en su embalaje íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 15 meses referida al periodo de eficacia adecuada del agente. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C.

► Precauciones

Para informaciones relativas a la normativa de seguridad, el aplicador debe remitirse a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la Normativa vigente y que contiene todos los datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al producto.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior