

BASIC SUPER

Adhesivo flexible, monocomponente, resistente a la humedad permanente

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101806

FICHA N° 20191806

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **ADHEWIN**

ASPECTO: **POLVO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE


TIPO:
**ADHESIVO CEMENTOSO FLEXIBLE,
MONOCOMPONENTE, PARA LA
COLOCACIÓN DE TODO TIPO DE
MATERIAL CERÁMICO**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET CONTRATO PRESTACION
SERVICIOS TECNICOS

categorías funcionales:

- **Apto para la colocación del gres porcelánico y piezas de baja absorción.**
- **Aplicación, tanto en capa fina, como gruesa (hasta 15 mm)**
- **Aplicación en piscinas y otros soportes bajo inmersión, baños, cocinas, ...**
- **Aplicación sobre soportes de placas deformables de yeso laminado**



UNE EN 12004 C2
Adhesivo cementoso
mejorado (2) (C)

PARTIDA ARANCELARIA:
38245090

CONSUMOS: A PARTIR DE:
Encolado simple: 3 Kg/m²
Encolado doble: 5 Kg/m²
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad, y alteraciones superficiales del soporte, así como método de aplicación)

ENVASES
SACOS de 25 Kg
(otros envases bajo petición y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Revocos de cemento**
- **Soleras cementosas**
- **Hormigón vertido o prefabricado**
- **Placas de yeso laminado**
- **Escayola ...**

APLICACIÓN
Llana dentada

COLOR: **BLANCO - GRIS**
(Otros colores bajo petición y aceptación previa)

► Descripción del producto

Es un adhesivo flexible cementoso apto para la colocación de revestimientos cerámicos de porosidad superior al 0,5% de absorción de agua, en muros y suelos interiores y pavimentos y zócalos exteriores, así como para la colocación de revestimientos cerámicos de baja absorción en suelos y paredes interiores. Especialmente indicado para la colocación de mosaicos vítreos en piscinas de agua clorada y de agua de mar, y otros lugares con cierta humedad (baños, cocinas, etc.). Apto para alicatar sobre todo tipo de soportes PYL (placas de yeso laminado).

► Campo de aplicación

Apto para la colocación de todo tipo de baldosas cerámicas y piedras naturales y/o reconstituidas:

Gres porcelánico y piezas cerámicas sin absorción Cerámicas con absorción - Barro cocido - Mosaico vítreo - Revestimientos cerámicos para piscinas - Piedras naturales y artificiales reconstituidas - Mármoles, granitos, calizas, etc.

Además, apto y recomendado, para la colocación de revestimientos cerámicos de porosidad superior al 0,5% de absorción de agua, en pavimentos y revestimientos interiores y pavimentos y zócalos exteriores, así como, para la colocación de revestimientos cerámicos de baja absorción en suelos interiores y exteriores y paredes interiores, de uso doméstico, sobre soportes de: Revocos de cemento - Soleras cementosas - Hormigones prefabricados o vertidos en obra - Placas deformables de yeso laminado - Bloques de cemento - Soportes de yeso, escayola, anhidrita, perliescayola y otros de similar naturaleza (comprobar el estado de la superficie, previamente).

► Preparación de la superficie

Como norma general, todos los soportes han de ser: resistentes, limpios, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados. Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlo previamente y esperar a la desaparición de la película de agua.

Tipos y estados de los soportes:

A. Soporte de mortero de cemento:

Firme y limpio con una resistencia óptima y haber cumplido todas las retracciones propias del mortero. En caso de proyección mecánica, remojar a los dos días varias veces para evitar desecaciones. Fratar en todos los casos.

BASIC SUPER

Adhesivo flexible, monocomponente, resistente a la humedad permanente

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101806

FICHA N° 20191806

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

B. Soporte de hormigón:

Firme y limpio con una resistencia óptima y haber cumplido todas las retracciones propias del hormigón. Evitar toda lechada superficial y/o desencofrantes, limpiando mecánicamente o lavando con agua o, en su caso, de resultar necesario con cualquier desincrustante. Aclarar con agua limpia y dejar secar.

C. Soporte de ladrillo cerámico:

Sólido, limpio, estable y haber cumplido todas sus retracciones.

D. Soportes de elevada absorción:

Es aconsejable previamente comprobar la superficie a aplicar por si fuese aconsejable, en función del estado de la misma, la aplicación de cualquier primer (tipo PRIMER CONCRETE) para reducir la absorción de agua, endurecer la superficie y facilitar la extensión del adhesivo.

► Aplicación

Recomendaciones antes de aplicar:

- Durante la colocación, evitar la penetración de agua entre el soporte y la pieza y pre- ver la protección final.
- Con baldosas de gran formato, es aconsejable aplicar un doble encolado.
- Para evitar la aparición de cejas, es conveniente utilizar grosores de adhesivo homogéneos. Es aconsejable respetar juntas entre piezas de 3 mm en interiores y 5 mm en exteriores.
- Dependiendo del formato de la baldosa a colocar, es recomendable el uso de distintas llanas, según se muestra en el cuadro:

CUADRO DE LLANAS

Formato baldosa	Llana dentada	Encolado
< 100 cm ²	U 4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 450 cm ²	U 4 (4 x 4 x 4)	Simple
≤ 900 cm ²	U 6 (6 x 6 x 6) / U 9 (9 x 9 x 9) ó I 10	Doble / Simple
> 900 cm ²	U 9 (9 x 9 x 9) ó I 10	Doble

Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una pasta homogénea y exenta de grumos.

- Dejar reposar y mezclar nuevamente la pasta.
- La cantidad de agua indicada en el envase es orientativa y puede variar un pequeño porcentaje según la zona geográfica del centro de producción.
- Se pueden obtener mezclas más o menos tixotrópicas según la aplicación a realizar.
- Añadir agua en exceso, puede provocar disminuciones de espesor en la fase plástica del secado, reduciendo con ello las prestaciones finales, así como también una peor aplicación del adhesivo. Aplicar SÚPER BASIC sp sobre el soporte.
- Alinear las baldosas con la utilización de crucetas.

Reglear el espesor con la ayuda de una llana dentada, escogida según el formato de la baldosa cerámica y planeidad del soporte, asegurando la total humectación del reverso de la baldosa.

- Comprobar que la baldosa no presenta restos de polvo, suciedad o capas mal fijadas.
- Para obtener una buena adherencia, se recomienda aplicar primero una capa fina de SÚPER BASIC sp sobre el soporte, usando el lado liso de la llana y a continuación aplicar el espesor deseado del adhesivo, utilizando la llana dentada adecuada, en relación al tipo y formato de las baldosas. -

Se recomienda la técnica del doble encolado en casos como grandes formatos, pavimentos sujetos a cargas pesadas, materiales a pulir, etc.

- No es necesario mojar la baldosa antes de la colocación. Solo en el caso de reversos muy polvorientos es aconsejable una lavado con agua limpia.
- Colocar y macizar la baldosa hasta la ruptura de la huella o surco que deja la llana dentada, comprobando periódicamente la pegajosidad de la pasta (levantando la baldosa ya pegada).
- Se debe controlar periódicamente que el adhesivo no forme una película superficial, y esté fresco. En caso contrario se debe volver a peinar con la llana dentada, pero nunca humedecer el adhesivo.

BASIC SUPER

Adhesivo flexible, monocomponente, resistente a la humedad permanente

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101806

FICHA N° 20191806

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

► Rejuntado

Para el sellado de juntas recomendamos emplear materiales específicos como STUCCO FLEX o STUCCO FLEX FINO.

- Cuando sea necesario una buena resistencia química, usar compuestos epoxi antiácido como STUCCO EPOXI.
- Respetar juntas de movimiento sobre cualquier junta estructural que presente la edificación.
- Juntas de movimiento perimetrales en esquinas y cambios de plano, altura o material.
- Juntas de movimiento que configuren paños de superficie máxima de 50 m2 en interiores y 25 m2 en exteriores y 16 m2 con colores oscuros en exteriores. Todas las juntas de movimiento se deben rellenar con másticos elásticos.

► Datos técnicos

Aspecto:	polvo
Color:	gris y blanco
Densidad aparente del polvo:	1,30 +/-0,10 Kg/L
Agua de amasado:	6,5 - 7,5 Litros/25 Kg aprox.
Duración de la vida de la mezcla	≥ a 2 horas
Tiempo de maduración	≥ 5 minutos
Transitable	de 24 a 48 horas (s/climatología)
Espesor de colocación	hasta 15 mm
Adherencia inicial	> 1,0 N/mm ²
Adherencia tras inmersión en agua	> 1,0 N/mm ²
Adherencia tras acción de calor	> 1,0 N/mm ²
Pulido de la superficie:	después de 14 días
Adherencia tras ciclo hielo y deshielo	> 1,0 N/mm ²
Relleno de juntas	después de 24 horas en revestimientos y 48 horas en pavimentos
Resistencia a la temperatura	desde - 30°C a + 60°C

BASIC SUPER

Adhesivo flexible, monocomponente, resistente a la humedad permanente

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101806

FICHA N° 20191806

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

► Advertencias

No utilizar si el envase está dañado.

No aplicar sobre superficies de metal u hormigón recubierto de un sellado fino sin una consistencia optima.

No aplicar sobre soportes con una humedad superior al 3%.

Se aconseja aplicar a temperaturas comprendidas entre los +5° C y los +40° C. Almacenar el producto, antes de su uso, en un lugar fresco y seco. Mezclar bien con agua fría. El mortero se elimina de las herramientas con agua. Después del endurecimiento la limpieza se hace solo mecánicamente.

► Almacenaje

El producto en su embalaje íntegro, tiene una estabilidad de 24 meses referido al periodo de eficacia del agente reductor. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C. Almacenar los sacos en un lugar seco.

► Precauciones

Para informaciones relativas a la normativa de seguridad, el aplicador debe remitirse a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la Normativa vigente y que contiene todos los datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al producto.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior