

STANDAR

(Antiguo WINPAN JOCKOL STANDARD)

Adhesivo en polvo para azulejos y cerámica, a base de ligantes hidráulicos y resinas sintéticas.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101809

FICHA N° 20191809

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **ADHEWIN**

ASPECTO: **POLVO**

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
Adhesivo cementoso para uso profesional para interior y exterior


CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS



Labet en estudio y/o tramitación contrato de prestación de servicios técnicos

Categorías funcionales:

- **Pegado de la pavimentación interna**
- **Acabado de paredes internas**



UNE EN 12004:2008

(C1) Adhesivo cementoso (C)normal(i) con deslizamiento vertical reducido (T)

PARTIDA ARANCELARIA:
38245090

CONSUMOS: A PARTIR DE:
Encolado simple: 3 Kg/m²
Encolado doble: 5 Kg/m²
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad y alteraciones superficiales del soporte, así como el método de aplicación)

ENVASES
SACOS de 25 Kg
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

COLOR:
BLANCO - GRIS
(Otros colores bajo ensayo y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

- **Revocos de cemento**
- **Soleras cementosas**
- **Bloques de cemento**
- **Ladrillo cerámico de gran formato**
- **Hormigón celular**
- **Soportes de yeso**

APLICACIÓN
Llana dentada

► Descripción del producto

Adhesivo cementoso, apto para la colocación de baldosas cerámicas con una absorción de agua superior al 3%:

- Baldosas cerámicas.
- Mosaico cerámico.
- Barro cocido

► Campo de aplicación

Apto para la colocación en pavimentos y revestimientos interiores, de uso doméstico y comercial, sobre soportes de:

- Revocos de cemento.
- Soleras cementosas.
- Bloques de cemento.
- Soportes de yeso, escayola, anhidrita, perliescayola y otros de similar naturaleza (previa imprimación de PRIMER)

► Preparación de la superficie

Como norma general, todos los soportes han de ser: resistentes, limpios, estables, rugosos, planos, con cierto grado de absorción y humedad y perfectamente fraguados.

- Sobre soportes porosos o en épocas cálidas, es necesario humedecerlo previamente y esperar a la desaparición de la película de agua.

Para evitar la aparición de cejas, es conveniente utilizar grosores de adhesivo homogéneos.

- Es aconsejable respetar juntas entre piezas de 3 mm en interiores.
- Dependiendo del formato de la baldosa a colocar, es recomendable el uso de distintas llanas, según se muestra en el cuadro:

CUADRO DE LLANAS DENTADAS

Formato baldosa	Llana dentada	Encolado
< 100 cm ²	U4 (4x4x4)	Simple
≤ 450 cm ²	U6 (6x6x6)	Simple
≤ 900 cm ²	U6 (6x6x6) / U9 (9x9x9) ó n10	Doble / Simple
> 900 cm ²	U9 (9x9x9) ó n10	Doble

STANDAR

(Antiguo WINPAN JOCKOL STANDARD)

Adhesivo en polvo para azulejos y cerámica, a base de ligantes hidráulicos y resinas sintéticas.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101809

FICHA N° 20191809

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

► Aplicación

Amasar el producto con agua limpia, hasta obtener una pasta homogénea y exenta de grumos.

- Dejar reposar y mezclar nuevamente la pasta.
- La cantidad de agua indicada en el envase es orientativa y puede variar un pequeño porcentaje según la zona geográfica del centro de producción.
- Se pueden obtener mezclas más o menos tixotrópicas según la aplicación a realizar.
- Añadir agua en exceso, puede provocar disminución de espesor en la fase plástica del secado, reduciendo con ello las prestaciones finales, así como también una peor aplicación del adhesivo.

Aplicar ESTANDAR sobre el soporte.

- Maestrar el espesor con la ayuda de una llana dentada, escogida según el formato de la baldosa cerámica y planeidad del soporte, asegurando la total humectación del reverso de la misma.
- Comprobar que la baldosa no presenta restos de polvo, suciedad o capas mal fijadas.
- Alinearlas con la utilización de crucetas.
- Para obtener una buena adherencia, se recomienda aplicar primero una capa fina de ESTANDAR sobre el soporte, usando el lado liso de la llana y a continuación aplicar el espesor deseado del adhesivo, utilizando la llana dentada adecuada, en relación al tipo y formato de las baldosas.
- Se recomienda la técnica del doble encolado en casos como grandes formatos.
- No es necesario mojar la baldosa antes de la colocación.

Solo en el caso de reversos muy polvorientos es aconsejable una lavado con agua limpia.

- Colocar y macizar la baldosa hasta la ruptura de la huella o surco que deja la llana dentada, comprobando periódicamente la pegajosidad de la pasta (levantando la baldosa ya pegada).
- El tiempo abierto de este adhesivo, en condiciones normales de temperatura y humedad, es de 20 minutos.
- Sin embargo, condiciones ambientales adversas (sol intenso, viento seco, temperaturas elevadas), además de un soporte muy absorbente, podrían reducir notablemente este tiempo.
- Se debe controlar periódicamente que el adhesivo no forme una película superficial, y esté fresco.

En caso contrario se debe volver a peinar con la llana dentada, pero nunca humedecer el adhesivo.

Rejuntado

- Para el sellado de juntas recomendamos emplear materiales específicos como STUCCO FLEX
- Cuando sea necesario una buena resistencia química, usar compuestos epoxi anti-ácido, como STUCCO EPOXI.
- Respetar juntas de movimiento sobre cualquier junta estructural que presente la edificación.

► Datos técnicos

- Agua de amasado: 5,5 - 6,5 litros/25 kg aprox.
- Densidad aparente del polvo: 1,40 +/- 0,10 kg/litros
- Duración de la vida de la mezcla: superior a 2 horas
- Tiempo de abierto: 20 minutos
- Tiempo de maduración: 5 minutos
- Relleno de juntas: después de 24 horas en revestimientos y 48 horas en pavimentos
- Transitable:
..... de 24 a 48 horas desde el rejuntado (dependiendo de las condiciones climáticas)
- Espesor de colocación: de 3 a 10 mm
- Temperatura de aplicación: de +5-∞C a +40-∞C (medidos sobre el soporte)
- Adherencia inicial: superior a 0,5 N/mm2
- Adherencia tras inmersión en agua: superior a 0,5 N/mm2
- Adherencia tras acción del calor: superior a 0,5 N/mm2
- Adherencia tras ciclos hielo-deshielo: superior a 0,5 N/mm2

STANDAR

(Antiguo WINPAN JOCKOL STANDARD)

Adhesivo en polvo para azulejos y cerámica , a base de ligantes hidráulicos y resinas sintéticas.

CÓDIGO DE PRODUCTO: 101809

FICHA N° 20191809

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Advertencias

Se aconseja aplicar a temperaturas comprendidas entre los 5 °C y los + 40 °C. No utilizar sobre soportes helados o con riesgo de congelación de las próximas horas. No utilizar sobre placas deformables de yeso laminado, metal, materiales plásticos u hormigón.

- No aplicar si el soporte tiene una humedad superior al 3%.

La limpieza de los residuos en las herramientas y en las superficies recubiertas, se realiza con agua antes del endurecimiento del producto

► Almacenaje

El producto en su embalaje íntegro, tiene una estabilidad de 24 meses referido al periodo de eficacia del agente reductor. Almacenar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +35°C.

Almacenar los sacos en un lugar seco.

► Precauciones

Para informaciones relativas a la normativa de seguridad, el aplicador debe remitirse a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la Normativa vigente y que contiene todos los datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al producto..

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.