

WINBAND 120

(Antiguo WINPAN WINJOINT BAND ELASTOTEX 120)

Banda elástica cubrejuntas, impermeable, agujereada de 12 cm de ancho

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102607

FICHA N° 20192607

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: WINTEX		ASPECTO: CINTA		CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS	
COMPONENTES: MONOCOMPONENTE		TIPO: BANDAS CUBRE JUNTA, CORDONES Y PERFILADOS DE MATERIAL PLASTICO		 FAMILIA DE PRODUCTOS CON LABET EN ESTUDIO Y TRAMITACION CONTRATO PRESTACION SERVICIOS TECNICOS	
categorías funcionales: ► Impermeabilizaciones osmóticas también en piscinas, resistente a los álcalis, al agua del mar y clorada. ► Impermeabilización con revestimientos elastoméricos de poli carbamida (poliurea pura) rociados en caliente ► Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción ► Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y balcones				 IN GENIO TECNOLOGIAS CTDMC FAMILIA DE PRODUCTOS CON DITEC SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION	
PARTIDA ARANCELARIA: 39219090		CONSUMOS: 1m/1m (El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad, y alteraciones superficiales del soporte, así como método de aplicación)		ENVASES ROLLO 50 m (Otros envases bajo petición y aceptación previa)	
APLICACIÓN Manual				COLOR: GRIS	
				SOPORTES ADMITIDOS 	

► Descripción del producto

Banda cubrejuntas impermeable, constituida por una gasa de tejido en poliéster y por una tira de caucho dilatante, puesta en el centro, de anchura total igual a 12 cm. El producto se distingue por la simple y fácil aplicación, la comprobada estanqueidad al agua y la elevada capacidad de deformación. Resiste a los álcalis, al agua del mar y clorada.

► Campo de aplicación

Juntas en estructuras o manufacturados sometidos a movimientos térmicos o dinámicos, particularmente apropiada en las intervenciones de revestimiento impermeabilizante donde se prevé el uso de WINFLEX CEMENT FIBER y WINFLEX CEMENT FIBER PLUS. Apta como banda cubrejuntas en piscinas (canales, rebosaderos, espejos de agua, fuentes...) de agua del mar y clorada. Se puede fijar con STUCCO EPOXY de Winkler Panamericana, S.L.

► Preparación de la superficie

Limpiar el polvo, grasas o material extraño mediante cepillado, arenado o eliminando el estancamiento de agua. Sobre superficies metálicas eliminar cualquier presencia de oxidación y de barniz

► Aplicación

Aplicar previamente el producto para la intervención (WINFLEX CEMENT FIBER o cualquier otro) con una capa de un espesor medio de no menos de 2 mm, una anchura mayor que la de la WINBAND 120. Extienda la tira y presiónela contra la preparación de mortero aplicada, por toda la anchura de la banda en el tejido que lo recubre. Recubrimiento completo con el mismo producto.

WINBAND 120

(Antiguo WINPAN WINJOINT BAND ELASTOTEX 120)

Banda elástica cubrejuntas, impermeable, agujereada de 12 cm de ancho

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102607

FICHA N° 20192607

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Datos técnicos (Valores medios)

	Temperatura de uso: +5°C/+40°C		Anchura: 120 cm*
	Conservabilidad: 24 meses		

- Alargamiento a la rotura lateral DIN EN ISO 527-3: 130.6 %
- Elongación a la rotura DIN EN ISO 527-3: 34.4 %
- Espesor: 0.66 mm
- Potencia absorbida al 25% de elasticidad lateral DIN EN ISO 527-3: 1.36 N/ 15 mm
- Potencia absorbida al 50% de elasticidad lateral DIN EN ISO 527-3: 1.71 N/ 15 mm
- Presión hidráulica máxima DIN EN 1928: >1.5 bar
- Resistencia a la tracción lateral DIN EN ISO 527-3: 57.6 N / 15 mm
- Resistencia a la tracción longitudinal DIN EN ISO 527-3: 137.8 N / 15 mm
- Resistencia a los rayos UV DIN EN ISO 4892-2: <500 h

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso. Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5° C y los +40° C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 24 meses referida al periodo de eficacia adecuada del agente. Teme al hielo. Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

► Precauciones

La banda dilatante en caucho deberá superar los bordes de la junta en una medida superior a 5 mm. Cuando estén previstos movimientos transversales a la banda cubrejunta deberá ser colocada a "omega".

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.