

WINBAND 80 SEAL

(Antiguo WINPAN BC SEAL BAND)

Banda impermeabilizante autoadhesiva a base de caucho butílico

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102617

FICHA N° 20192617

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINTEX**

ASPECTO: **CINTA**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
**BANDA CUBREJUNTAS, CORDONES Y
PERFILADOS DE MATERIAL PLÁSTICO**



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
LABET EN ESTUDIO Y
TRAMITACION CONTRATO
PRESTACION SERVICIOS
TECNICOS



FAMILIA DE PRODUCTOS CON
DITEC. SISTEMA DE
IMPERMEABILIZACIÓN

categorías funcionales:

- ▶ **Impermeabilizaciones osmóticas**
- ▶ **Impermeabilización con revestimientos elastoméricos de polycarbamida (poliurea pura) rociados en caliente**
- ▶ **Impermeabilización de juntas de movimiento o de junta de construcción**
- ▶ **Impermeabilización de hormigón horizontal de terrazas y balcones**

PARTIDA ARANCELARIA:
39191015

CONSUMOS:
1 m/m

ENVASES
ROLLOS de 20 m
Ancho de 75 – 150 – 300 mm
(Otros envases bajo petición y
aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

APLICACIÓN
Manual

COLOR: **GRIS CLARO**

► Descripción del producto

Cinta adhesiva, en frío, hidrorrepelente, compuesta por una capa de consistencia visco- elástica de caucho butílico, recubierto con un tejido no-tejido, en polipropileno, para la impermeabilización elástica de juntas no estructurales en general, terrazas, etc. Dimensiones de la banda: 75/150/300 mm x 0,9 mm. El revestimiento en tejido no-tejido de WINBAND 80 SEAL está compuesto por fibras de polipropileno puro al 100%, con una gramaje de 30 g/m² y una resistencia a la ruptura de 45 N.

► Campo de aplicación

General y terrazas, especialmente en las uniones protectoras de juntas de conexiones entre la parte horizontal y la pared vertical.

► Preparación de la superficie

Los soportes de aplicación deben resultar limpios, secos, íntegros, coherentes, exentos de suciedades y polvo.

► Aplicación

La banda está provista de una especial película en papel sulfurado sobre el lado adhesivo. Para la aplicación proceder al desplazamiento de la película protectora y ubicar la banda en su sitio final, con el lado adhesivo dirigido hacia el soporte. Aplicar una ligera presión con la mano para garantizar una correcta adhesión al soporte. Seguir por tanto el desplazamiento de la película de protección según se vaya abriendo el rollo y pro- ceder con la colocación en obra, bien procurando de evitar la formación de burbuja

WINBAND 80 SEAL

(Antiguo WINPAN BC SEAL BAND)

Banda impermeabilizante autoadhesiva a base de caucho butílico

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102617

FICHA N° 20192617

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Características fundamentales

	Temperatura de uso: +5 / +40°C		Anchura: 75/150/300 mm
	Conservabilidad: 15 meses		Exento de solventes
	Resistente a los rayos UV		Inflamable
	Usar con guantes protectores		

► Especificaciones técnicas

REVESTIMIENTO DEL TEJIDO SIN TEJER		
Naturaleza		100% polipropileno
Masa m²	D 45 1012	30 g/m² y/o 50 g/m²
Resistencia a la rotura	Sentido de la máquina	90 N/5 cm
	Sentido transversal	65 N/5 cm
Hidrorepelente		si
MASILLA BUTÍLICA		
Residuo seco		> 99%
Resistencia al goteo	Del butílico a 5°C ISO 7390	< 3 mm.
	Del butílico a 70°C ISO 7390	< 3 mm.
Comportamiento a -30° C	D 421313	No destacable
Resistencia al calor	Método de placa caliente perforada D 45 5256	Ausencia de colado
Peeling a 90° C	Sobre acero MEL 052	> 4 N/cm
Temperatura	Temperatura de aplicación	+ 5° C < T < +40° C
	Intervalo	- 30° C < T < +80° C

WINBAND 80 SEAL

(Antiguo WINPAN BC SEAL BAND)

Banda impermeabilizante autoadhesiva a base de caucho butílico

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102617

FICHA N° 20192617

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

► Advertencias

Las indicaciones son suministradas de acuerdo con nuestras investigaciones y experiencias, pero debido a condiciones específicas y forma de trabajo, recomendamos la realización de ensayos antes del uso. Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto en uso. Aplicar a una temperatura comprendidas entre los +5° C y los +40° C.

► Almacenaje

El producto en su envase íntegro, conservado en lugar seco y protegido en condiciones óptimas de almacenamiento, tiene una estabilidad de 24 meses. Teme al hielo.

Almacenar a temperaturas comprendidas entre +5°C y +40°C.

► Precauciones

Los mástiques butílicos son extremadamente sensibles a la acción de los disolventes. Se recomienda revestir WINBAND 80 SEAL, una vez situado, con morteros cementicios elastoplásticos o productos similares.

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.