

WINPAIN EPS VIRGEN

Perlitas de poliestireno expandido

CÓDIGO DE PRODUCTO: 102216

FICHA N° 20192216

Fecha revisión: 1-11-2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: **WINFLUID**

ASPECTO: **GRANULADO**

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

COMPONENTES:
MONOCOMPONENTE

TIPO:
ADITIVOS PARA HORMIGÓN



Labet en estudio y/o tramitación contrato de prestación de servicios técnicos

Categorías funcionales:

► **Realización de soleras de hormigón aligerado**

PARTIDA ARANCELARIA:
3903110000

CONSUMOS:
VER TABLA
(El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad y alteraciones superficiales del soporte, así como el método de aplicación)

ENVASES
SACOS de 0,5 m³
(Otros envases bajo petición y aceptación previa)

SOPORTES ADMITIDOS

• **Soleras de hormigón**

APLICACIÓN
Adición a los componentes

COLOR: **BLANCO con trazas**
(Otros colores bajo ensayo y aceptación previa)

► Descripción del producto

Perlas de celdas cerradas de poliestireno expandido virgen, de granulometría constante (3-6 mm) perfectamente esféricas, de densidad controlada, atóxicas, no absorbentes, dimensionalmente estables en el tiempo, sin clorofluorocarburos, sin valores nutrientes capaces de facilitar el crecimiento de hongos y bacterias.

► Datos técnicos

Reacción al fuego: Enredase F

► Dosificación

masa volumica terminada kg/m ³	sacos	agua Litros	Cemento kg	Arena kg
200 aprox.	N. 2 de 0,5 m ³ o N.5 de 0,20 m ³	100 aprox.	200 aprox.	no necesaria
250 aprox.		120 aprox.	250 aprox.	
300 aprox.		140 aprox.	300 aprox.	25*
400 aprox.		150 aprox.	350 aprox.	50*

* La arena no es necesaria, gracias a las características de mezcla de las perlas. El uso de la arena es de hecho posible, aunque llevará a menores prestaciones de aligeramiento, aislamiento térmico y retención de agua. En caso de uso de arena las dosis de agua varían de consecuencia según la cantidad de arena y de su humedad residual. Datos para 1m³

► Precauciones

Para informaciones relativas a Normativa de Seguridad, el aplicador del producto debe consultar la Ficha de Seguridad más actual, redactada conforme a la Normativa Vigente y que contiene los datos físicos, toxicológicos y otros datos relativos al producto.

► Ecología

Los restos de este producto deben ser absorbidos con arena o tierra y ser transferidos a unos contenedores apropiados. La eliminación del producto y del envasado es responsabilidad del usuario final.

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.