

WINSAN REVOCAL BLANCO

(antiguo WINSAN UNISAN BLANCO)

**Revoco cementicio estructural
deshumidificante, consolidante blanco**

CÓDIGO DE PRODUCTO: 100503

FICHA N° 20190503

Fecha revisión: 01/11/2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com

www.winklerpanamericana.com

www.winpan.com

FAMILIA: WINSAN		ASPECTO: POLVO		CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS	
COMPONENTES: MONOCOMPONENTE		TIPO: ENLUCIDOS ESTRUCTURALES DESHUMIDIFICANTES		 Labet en estudio y/o tramitación contrato de prestación de servicios técnicos  SISTEMA DE REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS HISTÓRICOS Certificación en estudio y/o tramitación  UNE EN 998-1 (R)	
Categorías funcionales: • Consolidación estructural del cuerpo de mampostería en edificios históricos • Enlucido de mamposterías con enlucidos y alisados					
PARTIDA ARANCELARIA: 38160000	CONSUMOS: A partir de 1,75 Kg/m²/cm (El consumo puede variar según condiciones, superficie, porosidad, y alteraciones superficiales del soporte, así como método de aplicación)		ENVASES SACOS 25 Kg. (Otros envases bajo petición y aceptación previa)		SOPORTES ADMITIDOS • Ladrillo • Mamposterías mixtas • Mamposterías de piedra • Mamposterías de ladrillo hueco
APLICACIÓN Llana, paleta, enlucidora, regla			COLOR: BLANCO		

► Descripción del producto

Mortero cementicio compuesto, fibroreforzado, consolidante, deshumidificante, para el saneamiento estructural de albañilería de época o monumentales muy degradada. WINSAN REVOCAL blanco está compuesto de cemento blanco “puro”, agregados seleccionados, agentes específicos, fibras alcalino resistentes. Reunirá en un único producto las características de resistencia a compresión (23 N/mm²) y las calidades deshumidificantes de un mortero macroporoso. WINSAN REVOCAL blanco permite realizar la consolidación vertical de la albañilería, mediante “placa armada”, utilizando un solo producto que sana y consolida en el mismo momento.

► Campo de aplicación

Construcción de revocos y placas armadas en las intervenciones de restauración, realización de revocos y revestimientos deshumidificantes de altas prestaciones, base de apoyo de ladrillos y elementos modulares.

► Preparación de la superficie

Las superficies de aplicación deben estar limpias, desprovistas de suciedades, partes quebradizas e incoherentes, polvo etc., convenientemente saturadas con agua hasta alcanzar la condición de “saturadas a superficie seca”.

En el caso de realización de placas armadas estructurales, consolidantes, será necesario proceder a la aplicación de una oportuna malla electrosoldada de armadura, a fijar con REPARWIN TIX G2

► Aplicación

Verter en el mezclador aproximadamente los 2/3 del agua de la pasta, añadir WIN- SAN REVOCAL blanco y el agua restante; continuar la mezcla hasta obtener una pasta homogénea y carente de grumos. El agua de la pasta debería ser aproximadamente el 12-14% del peso del saco. A mezcla completada esperar algunos minutos antes de aplicar. Aplicar mediante paleta y llana o preferentemente con máquina revocadora.

WINSAN REVOCAL BLANCO

(antiguo WINSAN UNISAN BLANCO)

**Revoco cementicio estructural
deshumidificante, consolidante blanco**

CÓDIGO DE PRODUCTO: 100503

FICHA N° 20190503

Fecha revisión: 01/11/2019



Technical Solutions

info@winklerpanamericana.com
www.winklerpanamericana.com
www.winpan.com

► Características fundamentales

- Producto resaltado Conservabilidad: 15 meses
- Diámetro máximo agregado: 1.5 mm
- Espesor máximo aconsejado: 40 mm
- Espesor mínimo aconsejado: 20 mm Exento de solventes
- No inflamable
- Peso específico: 1.75 kg/dm³
- Pot life: 60 min
- Temperatura de uso: +5 / +40 °C
- Usar con guantes protectores

► Especificaciones técnicas

- Datos de adherencia (UNE EN 1015-12): 1.1 N/mm²
- Módulo elástico estático: 18500 N/mm²
- pH: > 12
- Resistencia a la compresión: 24.0 N/mm²
- Transpirabilidad: 10-11 μ

► Advertencias

Antes de proceder, asegurarse que el producto podrá secarse totalmente. Se aconseja aplicar a temperaturas comprendidas entre los +5°C y los +40°C.

► Almacenaje

Proteger del congelamiento Almacenar el producto en su embalaje original en ambiente fresco, seco y protegido del hielo y de la luz directa del sol Un inadecuado almacenamiento del producto puede resultar en una pérdida del rendimiento reológico Almacenar el producto a una temperatura entre +5°C y +35°C

► Precauciones

Para informaciones relativas a la normativa de seguridad, el aplicador debe remitirse a la correspondiente Ficha de Seguridad, redactada conforme a la Normativa vigente y que contiene todos los datos físicos, toxicológicos y de otra índole relativos al producto. No añadir aditivos.

No utilizar si el envase está dañado.

La limpieza de las herramientas se hará con agua.

No aplicar en presencia de irradiación solar directa o excesiva ventilación. Cuidar la protección y la maduración húmeda, prolongada, de las superficies expuestas

► Ecología

No dispersar el producto o su envase vacío en el medio ambiente. Consultar en la correspondiente Ficha de Seguridad la información relativa a la retirada de escombros.

La presente ficha técnica ha sido redactada en base a nuestros mejores conocimientos técnicos y de aplicación, siendo su valor puramente indicativo. No pudiendo intervenir directamente en sus condiciones de obra y ejecución del trabajo, se han presentado indicaciones de carácter general que no vinculan de modo alguno a Winkler Panamericana S.L. Los datos reportados no excluyen al adquirente de su propia responsabilidad de probar personalmente nuestro producto en todo lo concerniente a la idoneidad relativa al uso previsto. El cliente también debe comprobar que la presente ficha técnica es válida para el producto que es de su interés, y que se encuentra totalmente actualizada. En caso de duda, contactar previamente con nuestro Departamento Técnico. Winkler Panamericana S.L. se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas de cualquier género sin aviso previo. La presente revisión anula y sustituye cualquier otra anterior.